

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: IMPRIMANTE ACRILICO ARTE PAINT

DESCRIPCIÓN: es un producto especialmente formulado para preparar superficies rústicas, de buen poder de relleno de paredes de concreto nuevas economizando y facilitando el uso de pinturas de acabado.

USOS: Para sellar superficies muy porosas y absorbentes tales como paredes de concreto nuevas, pañete, estuco, piedra, ladrillo, maderas y aglomerados

VENTAJAS:

- ✓ Excelente penetración.
- ✓ Alto rendimiento.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Genera películas flexibles de alta adherencia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sólidos por volumen (%)	:	40 - 45, (ASTM D 2697)
Peso por galón (Kg/gl.) @ 25 °C	:	5.5 +/-0.3, (ASTM D 1475)
Viscosidad (KU) @ 25 °C	:	90-110, (ASTM D 562)
Diluyente	:	Agua
Secado @ 25 ° C, ASTM D1640	:	
Secado al tacto (minutos) @ 25 ° C	:	60 Máximo (ASTM D1640)
Repintado (horas)	:	6 Máximo
Grado de fineza (Hegman)	:	4 Mínimo, (ASTM D 1210)
Rendimiento teórico a 1 MILS	:	54 m2/4 Litros, Mínimo

PRESENTACIONES:

Galón 4Litros y Balde 20Litros.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Concreto nuevo:

Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "Imprimante acrílico ARTE PAINT".

Concreto alcalino

Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija #80. Aplicar dos manos de Pasta Mural ARTE PAINT, dejar secar 4 horas entre manos y aplicar el Imprimante acrílico ARTE PAINT.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de todo contaminante.



PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640) (N.T.N 319.012)

Al tacto	: 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro	: 3 a 4 horas a 25°C
Repintado mínimo	: 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Superficie seca y libre de todo contaminante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite y cualquier otro material extraño. La superficie de concreto debe tener una rugosidad similar a una lija #100. Si la supe esta pulida, se puede realizar un lavado con una solución de 1 volumen de ácido muriático y 2 volúmenes de agua. La superficie debe enjuagarse con abundante agua fresca y luego dejarla secar por 48 horas.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue disolvente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, use un máximo de 1 volumen de diluyente por 6 volúmenes de pintura
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere y luego la pintura de acabado.
7. Antes de aplicar la segunda mano de Imprimante o la primera del acabado, lijar con lija # 180.
8. En caso de que el Imprimante sea expuesto más de 30 días al ambiente, eliminar los contaminantes, lijar y aplicar una mano de Sellador para pared ARTE PAINT.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies alcalinas.- Pasta Mural FELSA.

ACABADOS RECOMENDADOS

Látex Lavable, latex premiun Arte Paint, Satinado Arte Paint, Oleo Mate, Esmalte Sintético, Pintura para Pizarra etc.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.7 Kg

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ❖ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ❖ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico

PINTURAS ARTE PAINT SAC - Mz. A Lote 04 Asociación de Industrias Unidas – Carabayllo -Lima

TELÉFONO: (01)7957708

E-MAIL: pinturas_felsa@hotmail.com

www.pinturasfelsa.com