

## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO: PINTURA PARA TRAFICO ARTE PAINT (TIPO II - TTP 115F)**

### DESCRIPCIÓN:

Pintura para la señalización vial de secado rápido a base de resinas alquídicas y caucho clorado. Excelente resistencia a la abrasión y de secado rápido. Aplicable sobre superficies de cemento, concreto, asfalto y superficies con pintura antigua. Excelente adherencia.



### VENTAJAS:

- Secado rápido.
- Gran durabilidad y buena adhesión.
- Resistente al agua y a la abrasión.
- Resistente al tránsito vehicular y/o peatonal.
- Buena resistencia al medio ambiente y a los rayos ultravioleta.
- Para señalización en pistas, pisos de concreto y/o asfalto o playas de estacionamiento.

### USOS :

Se usa para demarcación vial y señalización de carreteras, autopistas, puentes, túneles, pistas de aeropuertos, canchas deportivas, calles, zonas de parqueo, pisos de fábricas, almacenes, bodegas; en materiales como cemento, concreto, pavimento bituminoso, asfálticos, ladrillos, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado	:	mate.
Color	:	Según carta de colores.
Viscosidad	:	70 - 80 ku
Peso x galón, lbs	:	12.00 mín.
Pigmento en peso	:	57 - 60 %
Sólidos vehículo	:	41 % mín.
Fineza Hegman	:	3 mín. (n.t.n 319.001)
Secado al tacto	:	2 minutos a 25°C,
Secado no pick up	:	5' máx. a 25°C (n.t.n. 319.012).
Secado duro	:	2 horas a 25°C.
Repintado mínimo	:	2 horas a 25°C.
Diluyente	:	disolvente para tráfico Arte Paint
Resistencia a la abrasión seca. :		35 - 40cm <sup>3</sup> /m
Reflectancia direccional	:	buena
Rendimiento	:	10 - 13 m <sup>2</sup> /0.35 mm espesor de película húmeda. 7.50 - 8.0 mils película seca 110 metros lineales en franja de 10cm.

### PRESENTACIONES:

Esta pintura se presenta en envases metálicos en los siguientes tamaños: Galón, Lata1x5.



**PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.**  
**Pinturas de Alta Calidad**

#### **METODOS DE APLICACION.**

Los equipos de aplicación aquí mencionados son referenciales y pueden utilizarse otros equivalentes.

#### **Equipo airless.**

Equipo Graco 208-663, con bomba Bulldog o King y relación de presión 30:1, tamaño de boquilla entre 0.013" a 0.019", presión de salida de 1000 a 1800 psi.

#### **Equipo convencional de alta presión.**

Similar a DeVillbis P-MBC o JGA, casquillo D boquilla 64 con regulador de presión y abanico, filtros de aceite-humedad.

#### **Brocha y Rodillo.**

Recomendado para áreas pequeñas y retoques.

Usar un rodillo de pelo corto y alma resistente a los solventes.

#### **Condiciones de Aplicación.**

Temperatura	Mínima	Máxima
Superficie	5 °C	45°C
Ambiente	5 °C	45°C
Humedad Relativa	----- 85 %	

**La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3 °C por encima de la temperatura de rocío durante la aplicación y secado de la pintura.**

#### **PROCEDIMIENTO DE APLICACION.**

Verificar que se disponga de todos los componentes de la pintura y equipos de aplicación en buen estado. Mezclar la pintura antes de ser aplicada. Diluir con diluyente de pintura de tráfico hasta un 15 % según se requiera.

Aplicar la pintura midiendo el espesor de película húmedo de acuerdo al espesor seco requerido.

#### **DATOS DE ALMACENAMIENTO**

Peso por galón: 5.45 – 5.75 Kg.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y ventilado.

Temperatura 5 °C a 40 °C

Tiempo 12 meses.

#### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- ❖ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- ❖ Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- ❖ Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- ❖ Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, mascara y lentes protectores.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.

Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.

Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.

En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS

**PINTURAS ARTE PAINT SAC** - Mz. A Lote 04 Asociación de Industrias Unidas - Carabayllo-Lima

**TELEFONO:** (01)7957708

**E-MAIL:** [pinturas\\_felsa@hotmail.com](mailto:pinturas_felsa@hotmail.com)

[www.pinturasfelsa.com](http://www.pinturasfelsa.com)



**PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.**  
**Pinturas de Alta Calidad**

---

PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico.